

**SCHEDA TECNICA
CREATOR DIGITAL GLOSS**

Creator

La patinata senza legno opaca di Condat per la stampa digitale.
Questa carta garantisce un equilibrio perfetto tra superficie liscia e spessore, esaltando i colori e la profondità dei bianchi. E' la soluzione ideale per chi cerca una carta con spessore ma dalla superficie liscia, colori vibranti e bianchi profondi. Garantisce una stampabilità perfetta e un'eccellente definizione del punto di stampa. Certificata HP Indigo, è particolarmente adatta per tutte le macchine da stampa digitali fatta eccezione per i sistemi di stampa a getto d'inchiostro ad alta velocità.

GRAMMATURA	VSA	OPACITA'	BIANCO CIE D65/10°	LUCIDO CARTA	RUGOSITÀ PARKER	UMIDITA' RELATIVA
ISO 536 TAPPI T410	ISO 534	ISO 2471 TAPPI T519	ISO 11475	ISO 8254-1 TAPPI T480	ISO 8791-4 TAPPI T555	TAPPI T502
g/m2	cm ³ /g	%	%	%	µm	%
90	0,89	92,0	121,3	28	2,6	45
100	0,86	93,0	121,3	30	2,4	45
115	0,87	95,0	121,3	30	2,4	45
130	0,85	96,0	121,3	32	1,8	45
135	0,85	96,0	121,3	32	1,8	45
150	0,87	97,0	121,3	32	1,8	45
170	0,89	98,0	121,3	32	1,8	45
200	0,91	-	121,3	32	1,8	45
250	0,96	-	121,3	32	1,8	45
270	0,97	-	121,3	32	1,8	45
300	1,00	-	121,3	32	1,8	45

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

GRAMMATURA	VSA	OPACITA'	BIANCO CIE D65/10°	LUCIDO CARTA	RUGOSITÀ PARKER	UMIDITA' RELATIVA
ISO 536 TAPPI T410	ISO 534	ISO 2471 TAPPI T519	ISO 11475	ISO 8254-1 TAPPI T480	ISO 8791-4 TAPPI T555	TAPPI T502
g/m2	cm ³ /g	%	%	%	µm	%
90	0,89	92,0	121,3	28	2,6	45
100	0,86	93,0	121,3	30	2,4	45
115	0,87	95,0	121,3	30	2,4	45
130	0,85	96,0	121,3	32	1,8	45
135	0,85	96,0	121,3	32	1,8	45
150	0,87	97,0	121,3	32	1,8	45
170	0,89	98,0	121,3	32	1,8	45
200	0,91	-	121,3	32	1,8	45
250	0,96	-	121,3	32	1,8	45
270	0,97	-	121,3	32	1,8	45
300	1,00	-	121,3	32	1,8	45