

SCHEMA TECNICA STARCOPY 2

Carta prodotta con fibre vergini di eucalipto, presenta una formazione del foglio omogenea ed un bianco elevato. Straordinaria rigidità. Garantita universale xero laser inkjet.
Certificata Ecolabel®.

GRAMMATURA	SPESSORE	VSA	OPACITA'	BRILLANTEZZA	RUVIDITA' BENDTSEN	BIANCO CIE D65	UMIDITA' RELATIVA
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2471	ISO 2470/D65	ISO 8791-2	ISO 11475	ISO 287
g/m ²	micron	cm ³ /g	%	%	ml/min	index	%
75 ± 3	104 ± 5	1,38	min. 90	110 ± 3	220 ± 40	161 ± 3	4 ± 0,5

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.