

ELEMENTO	DESCRIZIONE	NORMA	UNITA	VALORE
LAYER VINILICO	Codice			EDO-WM-MON
	Spessore del vinile		My	100 My ad alta opacità (HOP)
	Resina vinilica	GB 8624-2012		autoestinguente classe B1
SPECIFICHE TECNICHE	Spessore con adesivo		My	122 ± 5
	Colore			Bianco Matt
	Grado di brillantezza	angolo 60°		20 ± 5
	Opacità (COPRENZA/HOP)		%	≥ 99
	Resistenza alla trazione MD	ASTM D882	Mpa	58
	Resistenza alla trazione CD	ASTM D882	Mpa	53
	Allungamento alla rottura MD	ASTM D882	%	220%
	Allungamento alla rottura CD	ASTM D882	%	250%
	Restringimento	70°C x 48h su piastra di alluminio	mm	≤ 0,45 mm
	Durata del prodotto applicato	in relazione alle aree geografiche		fino a 3 anni
	formati standard	1,07/1,37/1,60 x 50ml	m	(On Demand fino a 1,60 x 250ml)
ADESIVO	Forza di adesione dopo 20 minuti	PSTC-1, a 180° su acciaio inox	N/25mm	≥ 6,2 (620g)
	Forza di adesione dopo 24 ore	PSTC-1, a 180° su acciaio inox	N/25mm	≥ 8 (800g)
	Forza di distacco	180°, 300mm/min	g/25mm	8~15
	Permanente			Colla acrilica trasparente a base solvente
LINER	Peso			140 g/m ²
	Scarico d'aria®			Carta kraft siliconata a doppio rivestimento PE, Air Bubble Free (Scarico d'aria®)

APPLICAZIONI	EDOFILM è indicato per: Eventi e fiere espositive, Grafica su flotte aziendali e veicoli, Adesivi e decalcomanie in vinile, Wrapping di oggetti. Grazie al film ad alta coprenza (100My), evita la trasparenza del substrato e garantisce una superficie ottimale per la riproduzione di colori vividi. I canali di rilascio dell'aria integrati consentono un'installazione semplice e senza bolle. Le superfici su cui verrà applicato il materiale devono essere perfettamente pulite e prive di polvere, grasso o altre contaminazioni che possano comprometterne l'adesione; superfici recentemente verniciate o laccate devono essere lasciate asciugare per almeno tre settimane ; la compatibilità con lacche o vernici selezionate deve essere verificata dall'utilizzatore; per risultati ottimali si raccomanda l'uso dello stesso tipo di film di laminazione del vinile per garantirne compatibilità e prestazioni. Temperature di applicazione +8°C / +30°C
STAMPABILITA'	EDOFILM offre eccezionale stampabilità con inchiostri Eco-solvent, UV led, Latex e Serigrafici. Dopo la stampa, assicurarsi che il materiale sia completamente asciutto e ventilato prima della laminazione o di qualsiasi altra lavorazione successiva; i solventi presenti negli inchiostri potrebbero influenzarne le prestazioni; per risultati ottimali si consiglia di lasciare il materiale nell'ambiente di stampa per oltre 24 ore.
norme RoHS	Il prodotto è conforme e certificato per la Direttiva RoHS 2011/65/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2015/863 (RoHS 3).
norme REACH	In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale informiamo che il prodotto è conforme alle attuali Norme REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) in merito alle sostanze e componenti chimiche.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	temperature limite di esercizio di -20°C / +80°C.
STOCCAGGIO	Conservare nella confezione originale, orizzontale, al riparo da luce diretta e fonti di calore; temperatura 15–35°C, umidità relativa 20–65% RH.
NOTE	<i>Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la performance del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.</i>

Data di rilascio 02.2026



