



TRANSFER FILM PER STAMPA DTF

FORMATI STANDARD DISPONIBILI

BOBINE

- h 30 cm x 100 mt lineari
- h 40 cm x 100 mt lineari
- h 60 cm x 100 mt lineari
- h 80 cm x 100 mt lineari
- h 120 cm x 100 mt lineari

FOGLI

- A3
- A4
- cm 40x50



DIMENSIONI PERSONALIZZATE
disponibili su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | Spessore: 75 micron
- | Rimozione del liner a caldo (o a freddo) con temperatura di applicazione **da 130°C a 160°C***
- | Adatto per colle termoadesive in polvere che fondono a partire da 110°C (temperatura interna del forno consigliata: 140°C reali)
- | Film matt/matt con **finitura della stampa opaca**
- | **Nessun residuo** di colla sul film
- | Per una migliore resa cromatica ed una maggiore tenuta ai lavaggi, potrebbe rendersi necessaria una seconda pressata a seconda della temperatura e del tempo di applicazione utilizzati

*Le indicazioni possono variare in funzione della colla e degli inchiostri utilizzati.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

STAMPA TRANSFER FILM

Procedere con la stampa in modalità speculare

1

APPLICAZIONE COLLA

Manualmente o con shaker automatico

2

POLIMERIZZAZIONE INK/FUSIONE COLLA

Passaggio in forno con temperatura interna fino a 150°C*

3

TRASFERIMENTO A CALDO SUL TESSUTO

Temperatura da 130°C a 160°C con pressione media*

4

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo o semi-caldo, in funzione della temperatura e del tempo di applicazione utilizzati*

5




Conforme alla normativa REACH n°1907/2006/EU

Hai problemi in fase di stampa?

Il mondo del DTF ha moltissime variabili da considerare, per cui una stampa potrebbe risultare problematica senza realmente capirne il motivo.

Non ti fermare e... contattaci per chiarimenti

Mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza per capire insieme come risolvere il problema ed ottenere un'applicazione perfetta!



INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev. 2025/04

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.R.L. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com
NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com
ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com

follow us

