

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie **BF PUFF METALLIC** è composta da termoadesivi con finitura metallizzata e con uno speciale effetto "rigonfiante" che si attiva durante il trasferimento termico triplicando il suo spessore raggiungendo **fino a 500 micron**.

Questa serie di termoadesivi è ideale per aggiungere dettagli tridimensionali e di grande impatto su indumenti in cotone, tessuti sintetici, misti ed elastici.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento (evitare di sovrapporre il liner di un colore di BF PUFF a un altro)
- Sormonto su altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Regolazione pressione - alta
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Assicurarsi che la superficie sia uniforme e non presenti ostacoli come cerniere, bottoni o colletti
- 1ª pressata:** 140°C per 5 secondi
- Attendere 8/10 secondi
- Rimozione liner - a freddo
- 2ª pressata:** 140°C per 15 secondi coprendo il film con un foglio di protezione

! Per un risultato ottimale, la serie BF PUFF richiede l'utilizzo di una **pressione alta e uniforme**.

È sconsigliata l'applicazione su Nylon e tessuti rigidi perché non garantirebbero una riuscita ottimale dell'effetto rigonfiante.

A causa della diversa composizione chimica di ogni colore, **l'effetto finale potrebbe variare leggermente** in relazione al tessuto usato, alla pressione e alla temperatura della pressa.

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione	12 ore
Lavare al rovescio	
Temperatura massima	30°C
Lavaggi a secco	✗
Asciugatrice	✗

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2024/06

DIMENSIONI

H 50 cm

L 25 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 150μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: metallizzata



Tessuti: cotone, sintetici, misti ed elastici

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°



Taglio minimo: 0,5 cm

APPLICAZIONE IN 2 PASSAGGI



Temperatura: 140°C - 285°F



Pressione: alta - 5 bar - 72 PSI



1ª pressata: 5"



Attendere 8/10 secondi
Rimuovere il liner a freddo



2ª pressata: 15" coprendo il film con un foglio di protezione

follow us

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com



BF PUFF METALLIC

GUIDA COLORI



- Effetto "popping"
- Triplica il suo spessore con il calore
- Finitura metallizzata




BF UMET792A
ORO METALLICO PUFF



BF UMET796A
ARGENTO METALLICO PUFF



BF UMET730A
ROSSO METALLICO PUFF



BF UMET740A
BLU METALLICO PUFF

