

# HIGH VOLUME

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Parametri Fisici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grammatura, g/m <sup>2</sup>	ISO 536	75.0	72.0	78.0
Spessore, µm	ISO 534	96.0	91.0	101
Rigidità longitudinale, mN	ISO 2493-1		≥ 90	
Rigidità trasversale, mN	ISO 2493-1		≥ 30	
Res. tensione longitudinal, kN/m	ISO 1924-2		≥ 5.1	
Ruvidità Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	190	130	250
Permeabilità all'aria, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Umidità, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formazione, #	Metodo Interno		≥ 25	

### Parametri Ottici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grado di Bianco, CIE	ISO 11475	161	158	164
Brillantezza D65, %	ISO 2470-2	110	107	113
Opacità, %	ISO 2471	92	≥ 90	